



TIKKURILA



PRESTO LF+ YLEISTASOITE

Seinä- ja kattopintojen osa- ja kokotasoitukseen sekä kipsilevysaumanauhan kiinnitykseen

- Korvaa Presto LH kevyttasoitteen
- Käyttövalmis
- Helppo työstää
- Kevyt levittää
- Helppo hioa
- Kutistuminen vähäistä
- Erinomainen tarttuvuus
- Hiomapöly putoaa suoraan alas, eikä pölyä sisäilmaan
- Joutsenmerkki, M1-sisäilmaluokitus, CE-merkitty



UUSI
TUOTE!





PRESTO LF+ YLEISTASOITE

Seinä- ja kattopintojen osa- ja kokotasoitukseen sekä kipsilevysaumanauhan kiinnitykseen

Tekniset tiedot

- Vaalean harmaa yleistasoite erityisesti uusien seinä- ja kattopintojen osa- ja kokotasoitukseen. Myös saumanauhan kiinnitykseen.
- Täyttökyky 6 mm ilman halkeilua
- Maalaustuoteryhmä 2012 / 82 Vesiohenteiset tasoitteet, kitit ja silotteet RL 01...04
- Levitys teräslastalla
- Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa tasoitteen kuivuttua; normaaliolosuhteissa 2-48 tuntia, kerrospaksuudesta, lämpötilasta sekä ilman suhteellisesta kosteudesta riippuen.
- Tiheys 1,17 kg/l, ISO 2811
- Pakkauskoost: 3 l ja 10 l

Käyttöalueet

Seinä- ja kattopinnat kuivissa sisätiloissa. Erityisesti harmaan alustan tasoitukseen kuten kipsilevy-, betoni-, kevytbetoni- ja rappauspinnoille sekä yleisimmille rakennuslevyille. Hyvä liimauskyky mahdollistaa myös kipsilevysaumanauhoituksen.

Käyttöohjeet

Esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines.

Ennen maalattua pinta:

Puhdista ennen maalattut pinnat Maalipesulla tai Seinäpesulla. Poista irtoava maali ja hio maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

Käsittely

Levitä Presto LF+ Yleistasoite teräslastalla osittain tai koko seinä- tai kattopinnalle, alustan tarpeen mukaisesti. Hio pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Suosittelemme 180-220 hiontakarkeutta. Suorita toinen tasoitus tarvittaessa.

Saumanauhan kiinnitys

Levitä Presto LF+ Yleistasoite siten, että tasoite täyttää reunaohennuksien muodostaman painauman. Paina saumanauha heti tasoitteeseen. Levitä sivuilta ylipursuava tasoite saumanauhan päälle. Lisää tarvittaessa tasoitetta saumanauhan päälle niin, että sauma täyttyy.

Hionta ja päällemaalaus voidaan suorittaa 2-24 tunnin kuluttua riippuen kerrospaksuudesta, ilman suhteellisesta kosteudesta ja lämpötilasta.